

SUPERMELT COMFORT

Tavné lepidlo na hrany pro pomaloběžná olepovací zařízení s nízkou teplotou tavení

Vlastnosti

RAKOLL®-Supermelt Comfort je lepidlo z umělé pryskyřice na bázi EVA. Má dobré zpracovatelské vlastnosti, dobře se taví a roztéká. Lze jej použít na dýhové, melaminové i PVC hrany.

Použití

RAKOLL®- Supermelt Comfort je vhodný pro lepení kulatých hran s aplikací lepidla na hranu a pro práci na pomaloběžných zařízeních.

RAKOLL®- Supermelt Comfort má dlouhý otevřený čas!

Pokyny pro zpracování

Olepovací zařízení musí být nastaveno dle návodu výrobce.

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 ... 20 °C
Vlhkost dřeva	8 ... 10 %
Teplota zpracování na válcích	150 ... 180 °C
Rychlost posuvu	od 5 do 20 m/min

Hrany

Hrany mohou vykazovat velmi rozdílné vlastnosti při olepování, i když se jedná o materiál téže skupiny. Z tohoto důvodu je potřebné v každém případě provést zkoušky na vhodnost lepidla.

Řídit se doporučením výrobců hran.

Doporučení

Během delší pauzy doporučujeme snížit teplotu lepidla na 140°C, aby se zabránilo jeho přepalování.

Tavící nádoby by měly být čištěny v pravidelných časových intervalech.

Chemicko-technické údaje

Base: Ethylen-Vinylacetat-kopolymer (EVA)

Viskozita: cca. 37.500 mPa.s
(Brookfield HB, při 150 °C)

Bod měknutí: ca. 82 °C
(Ring + Kugel dle ASTM E 28)

Barva

RAKOLL- Supermelt Comfort je dodáván v barvách natur, bílá, hnědá a černá

Označení

RAKOLL- Supermelt Comfort nepodléhá povinnosti označování dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Upozornění

I při dodržování předepsaných teplot zpracování unikají z lepidla páry, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto by mělo být zajištěno odstranění par např. vhodným odsáváním

Skladování

RAKOLL- Supermelt Comfort skladovat v chladu a suchu. Zpracovatelnost je 12 měsíců.

Technický stav : 29.12. 2005

Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických listech neplatná.

Důležité upozornění :

Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zpracovávajícími odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.

Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!

Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností. Současně platí námi předané ústní informace.

Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování závisí na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.

Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy. Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.