

**STOKVIS TAPES****PROMI**

5790

Oboustranně lepicí pěnová páska. Vyniká výbornými lepicími a těsnícími vlastnostmi, přilnavostí na širokou škálu materiálů (zejména polyolefin), absorbuje nepravidelnosti podkladu, splňuje požadavky RoHS. Páska je vhodná zvláště pro lepení materiálů s nízkým povrchovým napětím, zvukovou izolaci a těsnění.

Nosič:	zesítněná polyolefinová pěna s vysokou hustotou	
Tloušťka nosiče:	0,5; 0,8; 1,0 mm	
Měrná hmotnost nosiče:	185 kg/m ³	
Barva:	antracit	
Celková tloušťka (nosič + lepidlo):	0,6; 0,9; 1,1 mm	EN 1942
Lepidlo:	modifikovaný akrylát	
Lepivost na BA oceli:	21,25 N/25 mm	EN 1939 (180°)
Konečná lepivost na stříh:	1,0 mm/3h	EN 1943
Krycí vrstva:	silikonizovaný hnědý papír	
Plošná hmotnost krycí vrstvy:	120 g/m ²	
Síla potřebná k odstranění krycí vrstvy:	0,15 N/25 mm	
Nevratná deformace při stlačení na 25%:	62 kPa	ISO 844
Odolnost proti rázům:	dobrá	
Aplikační teplota:	+15°C až +40°C	

UPOZORNĚNÍ:

Všechny technické údaje jsou průměrné výsledky laboratorních měření a nelze je jednoduše zobecnit na všechny praktické aplikace. Zejména lepivost je závislá na lepeném materiálu a lepeném povrchu. Proto doporučujeme vždy provést individuální zkoušky.

SKLADOVÁNÍ:

Skladovatelnost od data dodání je cca 6 měsíců v normálním prostředí a v originálním balení. Doba skladovatelnosti je nepřímo úměrná skladovací teplotě. Materiál chraňte před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením. Pásky vyjmuté z originálních obalů chraňte před prachem a jinými nečistotami.

Revize: 7.8.2012