

TECHNOBOND C30

Popis produktu: D2 lepidlo vhodné do interiéru na lepenie dverí.

Báza: PVAc – zosieťujúci polyvinylacetát

Technické údaje:

Viskozita [mPas]:	18000 ± 4000
Obsah sušiny [%]:	ca. 53 ± 3,0
Hustota [g/cm ³]:	ca. 1,2
pH:	ca. 7,0
Otvorený čas [min]:	ca. 15
MTF [°C]:	ca. 5
Farba:	biela

Doporučený spôsob spracovania: Lepidlo je potrebné pred použitím dôkladne premiešať. Môže sa miešať s vodou (maximálne 10%), doporučujeme však lepidlo nemiešať. Lepidlo sa nanáša pomocou štetca, valčeka, valcovej nanášačky. Aby sa dosiahlo pevné lepenie, je potrebné lepené materiály dôkladne vyčistiť.

Teplota materiálu, prostredia a lepidla nesmie klesnúť pod 5°C.

Nános lepidla:	jedno alebo dvojstranný
Nános lepidla [g/m ²] jednostranný:	120 - 180
dvojstranný:	60 - 100

Vlhkosť dreva [%]: 8 - 10

Lisovací tlak [N/mm²]: 0,2 až 0,8

Minimálny lisovací čas a teplotu je potrebné stanoviť na základe konkrétnej technológie.

Doporučujeme nasledovné hodnoty:

Materiál	20 °C	50 °C	70 °C
Mäkké drevo	20 min	10 min	6 min
Laminované hárky	40 min	10 min	6 min

Na dosiahnutie maximálnej pevnosti je vhodné lisovať 2 hodiny
Lepené materiály dosiahnu konečnú pevnosť po 24 hodinách schnutia.

Čistenie: Pred zaschnutím pomocou vody

Balenie: 130 kg sud, 1000 kg kontajner

Skladovanie: Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom prostredí (5 - 25°C) je 6 mesiacov od vyskladnenia. Teplota skladovania by nemala prekročiť 25°C počas skladovania. Držte ďalej od zdrojov tepla.