



## CLEANER 2434 RED

---

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Popis produktu:</b>               | Na oplachování nanášecích zařízení pro PUR - tavná lepidla, která jsou bez přídavku lepidla mimo provoz déle než 24 hodin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Báze:</b>                         | EVA kopolymér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Technické údaje:</b>              | Viskozita při 60°C [mPas]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ca. 45000 |
|                                      | Hustota [g/cm <sup>3</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ca. 1     |
|                                      | Bod měknutí [°C]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ca. 92    |
|                                      | Aplikační teplota [°C]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100-150   |
|                                      | Barva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | červená   |
| <b>Doporučený způsob zpracování:</b> | Vyprázdnit nanášecí zařízení, naplnit oplachovacím prostředkem a natavit. Oplachovací prostředek nechat po natavení přetékat hadicí a dýzou. Tento postup opakovat, abychom se ujistili, že byly odstráněny všechny zbytky tavného lepidla. Před dalším použitím tavného zařízení je nutné úplně odstranit zbytky umývacího prostředku. Jinak se stane, že při použití PUR – tavného lepidla nedojde k potřebnému zesíťování. |           |
| <b>Skladování:</b>                   | Minimální doba uskladnění v originálních a dobře uzavřených obalech v suchém a chladném prostředí (15 - 25°C) je 12 měsíců od vyskladnění.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |