LEPIDLA CENTRUM
průmyslová lepidla

Technický list

LC 102A profesional

Dvoukomponentní víceúčelové akrylové lepidlo s rychlejším vytvrzením. Vynikající mechanická odolnost, větší flexibilita. Ideální pro lepení kovů (oceli, hliníku) a plastů (ABS, PMMA, PC a dalších).

Vlastnosti složky A a složky B

	Složka A	**Složka B**
Barva	světle modrá	světle růžová
Viskozita (m.Pa.s)	19 000	18 000
Hustota	0.98	0,97
Směsný poměr (objemově)	1	1

Vlastnosti lepení

Charakteristické vlastnosti při 23°C	
Otevřená doba	30 sekund
Zgelovatění	55 sekund
Čas vytvrzení	3 mnuty
Plné vytvrzení	8 hodin

Adhezivní vlastnosti (lepení oblast - 175 mm)				
	Bez stárnutí		**Stárnoucí testy (NF EN ISO 9142)**	
	Pevnost v tahu v Mpa	**Aspekt selhání**	**Pevnost v tahu v Mpa**	**Aspekt selhání**
Ocel	9,5	AF* a CF**	14,3	CF
PMMA	9,9	AF	10,6	SF
PC	8,3	AF	6,4	AF
ABS	7,1	AF	8,2	AF
Sklo	10,9	SF*** a CF	10,7	SF a AF

(AF*: selhání lepidla, **CF**:** porušení soudržnosti, **SF***:** selhání povrchu)

Lepidla Centrum CZ s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice 370 01

+420 603 542 400
obchod@lepidla-centrum.cz
www.lepidla-centrum.cz

Tvrdost (Shore D): 50

Balení: Tuba 50 ml

Tento produkt může v kombinaci ostatními materiály vytvářet nebezpečné účinky pro zdraví člověka od podráždění pokožky až po závažná respirační onemocnění. Žádný z těchto materiálu by neměl být skladován, nebo používán bez preventivních bezpečnostních opatření a doporučení, jak je uvedeno v bezpečnostním listě (MSDS).

Lepidla Centrum CZ s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice 370 01

+420 603 542 400
obchod@lepidla-centrum.cz
www.lepidla-centrum.cz