

LOXEAL[®] UV 30-23

Charakteristika

Rychle vytvrzující vysokopevnostní UV lepidlo s nízkou viskozitou. Tento výrobek je speciálně vyvinut pro lepení skla se sklem při výrobě nábytku ze skla nebo křišťálu.

Fyzikální vlastnosti

Složení	methakrylát ester
Barva	čirá
Viskozita (Brookfield, 25°C)	50 - 100 mPa.s
Měrná hmotnost (25°C)	1,1 g / ml
Čas vytvrzení UV (365 nm)	8 - 15 s
Mezera vyplnění	od 0,03 mm do 1,5 mm
Bod vzplanutí	> 100°C
Doba použitelnosti	12 měsíců

Doba vytvrzování

Pro lepší pevnost a odolnost spoje doporučujeme vyčistit, odmastit a vysušit aktivní povrch (**Loxeal Pulitore 10**).

Polymerace způsobená UV zářením je závislá na intenzitě UV lampy, na vzdálenosti od zdroje UV záření, na velikosti spoje a transmittanci materiálu, přes který světelný paprsek může projít.

Doporučujeme použít světelný zdroj s vysokou intenzitou UV záření a minimálním rozsahem vlnových délek mezi 365 nm a 420 nm na 100mW/cm². Doba vytvrzení se může lišit v závislosti na velikosti spoje.

Vytvrzovací vlastnosti

Pevnost v tahu (ASTM D-2095)	10 - 14 N / mm ²
Transmitance	> 90%
Index lomu	1,49
Relativní permitivita (25°C, 1000 Hz)	4
Dielektrická pevnost	10 - 12 kV / mm
Koeficient teplotní roztažnosti	85 · 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Rozsah teplot	-55 - +120°C

Skladování

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti. Teplota by neměla přesáhnout +28°C.

Nepoužitě vytlačené lepidlo nevracejte zpět do původního obalu. Dojde k znehodnocení - čistého výrobku.

Pro další informace o použití, skladování či manipulaci kontaktujte technickou podporu servis@loxeal.cz.

Bezpečnost a zacházení

Tyto informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Poznámka

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány v laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního charakteru.

Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného v tomto dokumentu.

Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.

Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoliv druhu, včetně ušlého zisku.