

LOXEAL[®] 36-10

Charakteristika

Víceúčelové transparentní strukturální lepidlo se 150 minutovou manipulační pevností.

Tento produkt je doporučen pro lepení mnoha materiálů: kov, ferit, keramika, mramor, sklo, beton, dřevo či plasty (zvláště pro polyester, tvrdé PVC).

Není vhodný pro pryž, měkké materiály, polyetylén, polypropylén a teflon.

Odolný vůči vodě, benzínu a oleji.


Fyzikální vlastnosti

Testováno na vytlačeném výrobku prostřednictvím směřujících trysky v poměru 1:1

Složení	epoxy-polyamidová pryskyřice
Barva	jantarová s nádechem medu
Viskozita pryskyřice (25°C)	14000 - 28000 mPa.s
Viskozita tužidla (25°C)	10000 - 25000 mPa.s
Měrná hmotnost (25°C)	1,10 g / ml
Mezera vyplnění	0,1 - 2,0 mm
Doba použitelnosti (25°C)	1 rok

Odolnost prostředí

Vzorek oceli - ASTM 1002/DIN 53283. Graf znázorňuje závislost mechanické pevnosti na teplotě.



Vytvrzovací vlastnosti

Testováno na 2g smíchané fáze A + B:

Manipulační pevnost (doba)	90 - 150 minut
Plné vytvrzení	12 - 24 hodin (*)
Pevnost ve smyku (20°C, ASTM D 1002)	12 - 18 N / mm ²
Rozsah teplot	-40 +80°C

(*) konečné pevnostní vlastnosti dosaženy po 6-7 dnech

Chemická odolnost

Testována za níže uvedených podmínek po 24 hodinách od polymerace za uvedené teploty.

Chemické prostředí	Teplota [°C]	Chemická odolnost		
		po 100 hod.	po 500 hod.	po 1000 hod.
Motorový olej	125	výborná	výborná	výborná
Voda	125	výborná	výborná	výborná
Benzín	25	výborná	výborná	výborná
Chladicí plyn	87	výborná	výborná	výborná

Návod k použití

1. Příprava povrchů

Pro dobré výsledky zdrsňte aktivní místa. Před samotnou aplikací vyčistěte a odmastěte povrch přípravkem **Loxeal Pulitore 10**.

2. Míchání

Pryskyřici a tvrdidlo je třeba smíchat před použitím dle poměru hmotnosti či objemu v souladu s technickou specifikací. Výrobky jsou k dispozici ve dvou komorách se

statickým směšovačem, který umožňuje přímé a správné používání výrobku přímo na aktivní povrch. K tomuto účelu slouží aplikační pistole **Loxeal pistole 2K**.

Doporučujeme nepoužívat počáteční extrudované množství ze statického směšovače. Vyhněte se nadměrnému míchání výrobku, protože může dojít k exotermní chemické reakci (uvolnění tepla).

3. Doba zpracovatelnosti

Doba zpracovatelnosti je zcela závislá na složkách produktu (pryskyřici a tvrdidlu). Může se různit od několika

minut až po několik hodin (při pokojové teplotě). Vysoká teplota snižuje dobu zpracovatelnosti. Doporučujeme použít přípravek při teplotě nepřesahující 20°C.

4. Montáž

Lepené díly spojte pevně bezprostředně po aplikaci výrobku, až do úplné polymerace. Vyvarujte se mechanickému namáhání.

5. Čištění

Přebytečný produkt odstraňte přípravkem Loxeal Pulitore 10. Použité nářadí a aplikační kartuš čistěte před vytvrzením lepidla. Již vytvrzený výrobek lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti. Teplota by neměla přesáhnout +25°C.

Nepoužité vytlačené lepidlo nevracejte zpět do původního obalu. Dojde k znehodnocení - čistého výrobku.

Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám poskytne technický servis Loxeal.

Bezpečnost a zacházení

Tyto informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Poznámka

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány v laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního charakteru.

Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného v tomto dokumentu.

Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.

Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku.